

COMPROBACIÓN

Capítulo 18

Obtención de los Productos Metálicos

18.1 El trefilado es el proceso de estirado empleado para la fabricación de _____

Comprobación: *Los alambres*

Página: 409 .

18.2 La técnica de moldeo se suele emplear cuando las piezas tienen _____

Comprobación: *Formas complicadas*

Página: 411 .

18.3 El acero es una aleación de _____

Comprobación: *Hierro y carbono*

Página: 406 .

18.4 En las piezas moldeadas, pueden aparecer las siguientes imperfecciones:

Comprobación: *Poros, inclusiones de escoria y grietas o cavidades de contracción*

Página: 411 .

18.5 En la laminación en caliente, el acero está a una temperatura comprendida entre _____

Comprobación: *800 °C y 1.250 °C*

Página: 408 .

18.6 En el alto horno se produce una reacción de _____

Comprobación: *Reducción de los óxidos de hierro que forman los minerales.*

Página: 406 .